ENDUIT DE REBOUCHAGE

- Intérieur
- Tous travaux
- Facile d'emploi
- Blanc

DESTINATION

Plâtre intérieur sur plâtre, béton, ciment, agglo, béton cellulaire, terre cuite.

PROPRIETES

Rebouche trous et fissures.
Ne creuse pas et ne fissure pas.
Enduit naturel à base de fibres cellulosiques, plâtre, carbonate de calcium et divers adjuvants.
Ne contient pas de substance irritable.

MODE D'EMPLOI

- Ne pas utiliser à une température inférieure à 8°C.

- Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

- Préparation du support :
Gratter ou ouvrir correctement les fissures, gratter et poncer les anciennes peintures avant l'application. Le produit est conforme au DTU 59/1.
Le support doit être dur, sec, propre, compact.

- Préparation du produit :
Saupoudrer lentement environ 3 volumes de poudre dans 1 volume d'eau.
Laisser reposer l'enduit quelques minutes avant de bien mélanger.

- Application :
Appliquer à l'aide d'une spatule.
Le recouvrement, après séchage complet, peut se faire par tous types de peintures, enduits plâtres et colles.

- Nettoyage du matériel :
Nettoyer les tâches fraîches et le matériel à l'eau.

RENDEMENT

Environ 1 kg/m²/mm par couche.

TEMPS DE SECHAGE

Environ 6 heures suivant conditions ambiantes, nature du support et de l'épaisseur d'application.

DUREE D'UTILISATION

L'enduit doit être appliqué dans les 35 mn après préparation à une température normale.

CONSERVATION ET STOCKAGE

6 mois au sec, à l'abri de la lumière dans l'emballage d'origine non entamé et fermé.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36.005 / Famille 3 classe 2
Conforme à la norme : NF T 30.608

FABRIQUE EN FRANCE

CONDITIONNEMENT	GENCOD	REFERENCE
5kg	3479273000012	ENGSREBO05
12 kg	3479271039939	TPLPREB012
15 kg	3479273000999	ENGSREBO15
25 kg	3479273000029	ENGSREBO25

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ».
L'évolution de la technique étant performante, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.